



Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

STOOMSLANG EPDM rubber METALVAPOR/EN/ISO



Genormeerde hogedruk stoomslang

Opdruk:  Metalvapor® - EN/ISO 6134:2017 - 2A -
Steam - Diameter - WP 18 bar - BP 180 bar - WP 18 BAR -
BP 180 BAR - 210° C - Ω - kwartaal / jaar

Norm:	EN/ISO 6134:2017 type 2/A
Max. werkdruk warm water :	55 bar
Max. werkdruk stoom :	18 bar
Barstdruk:	180 bar
Min. temperatuur:	-35 °C
Max. temperatuur heet water:	+120 °C
Max. temperatuur stoom:	+210 °C
Electr. weerstand binnen:	Geleidend <10 ⁶ Ω

Electr. weerstand buiten:	Geleidend <10 ⁶ Ω
Materiaal binnenwand:	EPDM
Uitv. binnenwand:	Glad
Kleur binnenwand:	Zwart
Materiaal buitenwand:	EPDM
Buitenwand:	Doekafdruk, Pinpricked
Kleur buitenwand:	Zwart
Inlagen:	Dubbele staalinlagen

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	Buigradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
3411013000	13,0	6,0	25,0	80	0,550	40
3411019000	19,0	7,0	33,0	110	0,800	15/20/40
3411025000	25,0	7,5	40,0	180	1,150	20/40
3411032000	32,0	8,0	48,0	250	1,450	40
3411038000	38,0	8,0	54,0	300	1,700	40
3411050000	51,0	9,0	69,0	420	2,350	40

Toepassing:

Flexibele hogedruk stoomslang voor heet water en verzadigde stoom toepassingen. De hoogwaardige rubbercompound zorgt voor een beperkte zwelling van de binnenwand bij gebruik met heet water en verkleint de kans op het ontstaan van popcorning. Slang is voorzien van kruiselings gevlochten stalen inlagen waardoor hij uitermate veilig in gebruik is en de kans op barsten beperkt wordt, dit i.t.t. diverse andere producten die op de markt verkrijgbaar zijn met een gewikkelde inlage. Na gebruik water of stoom aflaten en de slang goed laten drogen, dit verkleint de kans op popcorning aanzienlijk.

Opmerking:

- Na gebruik water of stoom aflaten