



Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

TWEELING-SLANG zuurstof/acetyleen SALDAFORM



Opdruk: ISO 3821 - 2MPa (20 bar) - afmeting - Saldaform® - jaar

Tweelingslang

acetyleen en zuurstofslangen voor lasdoeleinden.

Norm:	EN ISO 1307:2008, ISO 3821:2019	Uitv. binnenwand:	Glad
Werkdruk:	20 bar	Kleur binnenwand:	Zwart
Barstdruk:	60 bar	Materiaal buitenwand:	EPDM
Min. temperatuur:	-30 °C	Buitenwand:	Glad
Max. temperatuur:	+70 °C	Kleur buitenwand:	Blauw (zuurstof) / rood (acetyleen)
Materiaal binnenwand:	EPDM	Inlagen:	Textielinlagen

Art.-nr.	Ø Inw.	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
3260005005	5/5	3,0	11,0	0,239	50
3260006006	6/6	3,5	13,0	0,325	40/50
3260006009	6/9	5,0/3,5	16,0	0,440	40/50
3260008008	8/8	3,5	15,0	0,412	50
3260009009	9/9	3,5	16,0	0,440	50

Toepassing:

Blauwe slang - Zeer flexibele gladde persslang geschikt voor doorvoer van zuurstof. Voor lassen en snijden, voor booglassen met een elektrische plasmaboog en soortgelijke processen.

Rode slang - Zeer flexibele gladde persslang geschikt voor doorvoer van acetyleen. Voor lassen en snijden, voor booglassen met een elektrische plasmaboog en soortgelijke processen. Ook geschikt voor waterstof, syngas (mengsel van koolstofmonoxide en waterstofgas), kooldioxide, argon en stikstof snij- en lastoepassingen. Niet geschikt voor LPG, MPS en CNG.