



Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

STRAALSLANG PREMIUM SM1 - STRAHLMEISTER



Premium straalslang

Opdruk: SM1® - Sandstrahl-Shotblast-Strahlmeister® PN 12 bar

Norm:	ISO 4649 (voorheen DIN 53516)
Werkdruk:	12 bar
Barstdruk:	42 bar
Min. temperatuur:	-35 °C
Max. temperatuur:	+80 °C
Electr. weerstand binnen:	Geleidend <10 ⁶ Ω
Electr. weerstand buiten:	Antistatisch <10 ⁹ Ω

Materiaal binnenwand:	SBR/NR/BR
Slijtvastheid binnenwand:	36 mm ³
Uitv. binnenwand:	Glad
Kleur binnenwand:	Zwart
Materiaal buitenwand:	SBR
Buitenwand:	Doekafdruk
Kleur buitenwand:	Zwart
Inlagen:	Textielinlagen

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	Buigradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
3501013027	13,0	7,0	27,0	130	0,500	40
3501019033	19,0	7,0	33,0	190	0,650	40
3501025039	25,0	7,0	39,0	250	0,800	40
3501032048	32,0	8,0	48,0	320	1,100	40
3501042060	42,0	9,0	60,0	420	1,650	40

Toepassing:

Kwalitatief de beste straalslang die op de markt verkrijgbaar is met zeer hoogwaardige slijtvaste 36mm³ binnenwand. Geschikt voor zeer abrasieve media zoals kwartszand, straalgrit, korund en glas. Deze slang is de oplossing voor zeer zware toepassingen en heeft een extreem lange standtijd door de zeer goede slijtwaardes van de binnenwand.